DECALCOMANIES DICHROIQUES

La décalcomanie dichroïque (composée d'oxydes métalliques et de quartz, sous forme de structure cristalline) a la propriété de prendre une couleur différente suivant l'angle sous lequel on la regarde.

Sur porcelaine ou faïence, le résultat en est décuplé lors d'une application sur surface noire (exemple : CERA885 qui sera préalablement vitrifié à une température de 850°C ou plus).
L'eau distillée est fortement recommandée. Les minéraux de l'eau du robinet peuvent créer une réaction avec le dichroïque, le décolorant et pouvant entraîner des dommages.
Ces décalcomanies ne sont pas miscibles entre elles.
Il est conseillé de les stocker à plat. Les surfaces dichroïques ne doivent pas être en contact les unes aux autres.

Mode d'emploi

1. Découper la décalcomanie dichroïque.
2. La faire tremper dans l'eau distillée.
3. Puis la faire glisser sans la retourner sur la pièce préalablement nettoyée.
4. Positionner le décor et chasser l'eau délicatement à l'aide d'une raclette chromo (ref. PALETTE_BLEUE).
5. Laisser sécher quelques heures dans un endroit propre.
6. Réaliser la cuisson.
   Nous vous recommandons le cycle de cuisson suivant :
   -→ Petit feu : montée à 500°C entre 1h30 et 2h
   -→ Grand feu : 780°C-850°C pleine puissance
   -→ Palier : 5mn à 10mn à la température finale
   -→ La descente en température est aussi importante que la montée. Ne pas ouvrir le four avant qu'il ait atteint 60°C.

   Attention : ces températures sont données à titre indicatif, il est recommandé de réaliser au préalable vos propres essais, car les températures de cuisson peuvent varier selon les modèles de fours et la qualité des supports utilisés.